

KM-FF108

BANDE INTUMESCENTE À BASE DE GRAPHITE



DESCRIPTION

Le joint **KM-FF108** est un matériau compressible et thermo-expansible intumescent à base de graphite.

FORMAT

Joint de dimensions 1000x50 mm, épaisseur 30 mm.

DOMAINES D'APPLICATION

Le joint **KM-FF108** est utilisé pour le scellement de l'espace vide entre l'élément structurel et les chemins de câbles, les faisceaux de câbles électriques, les canalisations métalliques, les canalisations métalliques isolées, les canalisations combustibles, les canalisations en cuivre, les canalisations en cuivre isolées, le tube multicouche, les clapets coupe-feu, les joints de structure et la baie vide. Certains systèmes de scellement prévoient l'application avec le panneau **KM BOARD V1**, le mastic **KM SEALER F**, les coussins **KM-FPB** et le revêtement **KM-FC120/180 COVER**.

MODE D'EMPLOI

Découper le joint **KM-FF108** aux dimensions souhaitées à l'aide d'un cutter et l'insérer à l'intérieur de l'espace vide du trou de traversée. Ensuite, sceller la surface exposée du joint et les éventuels joints entre le joint et l'élément structurel avec le mastic **KM SEALER F**. Le scellement doit être effectué des deux côtés du mur et sur la face inférieure du plancher.

CERTIFICATIONS

- Selon la Norme Européenne UNI EN 1366-3
- Selon la Norme Européenne UNI EN 1366-4

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur:	gris foncé
Densité:	225 kg/m ³
Détente libre:	2 fois à 450°C en 15 min
Pression:	5 bar à 400 °C
Point d'inflammabilité	inflammable
Température de réaction:	250°C
Compressibilité:	jusqu'à 50%
Réactions dangereuses:	aucune l'intérieur, à l'abri de l'eau et de l'humidité
Stockage:	à l'abri de l'eau et de l'humidité
Transport:	pas de restriction par voie terrestre pas de restriction ICAO/IATA-DGR (Interdiction de contact avec les produits comestibles)

ULTÉRIÉURES INFORMATIONS

Précautions:	aucune précaution nécessaire
Étiquetage:	aucun
Indications de danger:	aucune
Conseils de prudence:	aucun